

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	IZ.13.10
<b>COOL INDUSTRIJSKA BOJA ZA MEHANIZACIJU</b>		
<b>OPŠTI PODACI I NAMENA</b>		
<b>COOL INDUSTRIJSKA BOJA ZA MEHANIZACIJU</b> je završni brzосуšivi premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i ostale poljoprivredne priključke). Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih pigmenata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske uticaje, ulja i slabe hemikalije, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem.		
<b>TEHNIČKI PODACI</b>		
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>		
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan, bez čestica	
Viskozitet isporuke 20 <sup>0</sup> DIN 4 mm: s (SRPS EN ISO 2431)	200-220	
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.0-1.2	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	50-55	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(i) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l	
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>		
Izgled suvog filma: ( Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivenosti, sjajan	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir ..... 1h potpuno suvo..... 2h – 4h	
Sjaj 60° : % ( SRPS ISO 2813 )	50-70	
Tvrdoća-Köning: s ( SRPS EN ISO 1522 )	30 - 50	
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim ) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0	
Razređivač	Cool razređivač za brzосуšive boje	
Izdarnost m <sup>2</sup> /l ( SRPS H.C8. 050 )	4-6 m <sup>2</sup> /l u dva sloja	
Nijansa	RAL 3020	
<b>PAKOVANJE</b>		
0.75 l		
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>		
Nanosí se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja preko COOL brzосуšive antikorozivne boje za metal. Sledeći sloj se može naneti nakon 1-2 h. Pre upotrebe COOL industrijsku boju za mehanizaciju razrediti sa 5-10% COOL razređivačem za brzосуšive boje. Alat nakon upotrebe odmah oprati COOL razređivačem za brzосуšive boje.		

<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>
36meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
[www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)