

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL 09 LEPAK ZA LEPLJENJE KERAMIČKIH PLOČICA		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL 09 Lepak za keramičke pločice je lepak izrađen na bazi hidrauličnih veziva, specijalnih aditiva i posebno odabranih punila. Namenjen je za lepljenje keramike na zidne i podne površine. Površine moraju biti čvrsteizrađene od maltera na bazi cementa, kreča i betona.		
POTROŠNJA	Lepljenje 3-3.5 kg/m ²	
PAKOVANJE		
5kg; 25 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
<p>Podloga na kojoj se polažu keramičke pločice mora biti čvrsta, suva, čista, nesmrznuta, nosiva, bez masnoća i soli. Neravne podloge moraju biti sanirane. Za upijajuće podloge, pre nanošenja lepka, površine obavezno grundirati COOL impregnacijom.</p> <p>Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 7 litara vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena, bez grudvica. Prah dodati lagano uz stalno mešanje. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovo intenzivno promešati i po potrebi dodati vode do odgovarajuće konzistencije lepka. Pripremljenu smešu lepka treba utrošiti u roku od 2-3 sata.</p> <p>Način primene: COOL 09 Lepak za keramičke pločice se nanosi nazubljenom gletaricom. Prvo se ravnom stranom gletarice nanese lepak, a potom se nanešena masa razvuče nazubljenom stranom gletarice sa dubinom zuba od 4-6 mm pri lepljenju pločica normalnih veličina 10-20 cm. Pokrivena površina pločice lepkom mora biti najmanje 65%. Nakon postavljanja pločice, alat odmah isprati vodom. Praznine-fuge između pločica nakon 24 h ispuniti COOL masom za fugovanje. Otvoreno vreme nanešenog lepka pri normalnim uslovima 23°C i relativne vlažnosti vazduha 60% iznosi 30 min. Pre lepljenja upijajuće keramičke pločice i standardne pločice potopiti u vodu.</p>		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
 www.nevenacolor.co.rs