

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL - AKRILFAS		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
<p>COOL AKRILFAS je kvalitetna boja za fasade na bazi akrilata. Odlično prijanja na mineralnu podlogu, visoke pokrivne moći i beline, paropropusna, vodoodbojna, postojana na atmosferske uticaje i UV zračenje. Koristi se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih zidnih površina, za zaštitu zidova u enterijeru od : raznih vrsta maltera, betona, gas-betona, opeka, reparaciju i bojenje starih fasadnih površina i sl. Ne preporučuje se upotreba i bojenje za sveže još nekarbonizovane krečno i krečno-cementne površine(stare najmanje 28 dana).</p>		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20 ^o C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	>12	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.6-1.65	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	60-65	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A (c), 40g/l; proizvod sadrži:maks. 30g/l	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Suvo za nanošenje sledećeg sloja posle 4-6h	
POTROŠNJA		
170-310 ml/m ² (3-4 kg/m ²) u dva sloja u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge.		
PAKOVANJE		
5 kg, 8 kg i 22 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
<p>Pre nanošenja COOL AKRILFAS boje površine moraju biti suve, sa starih, oštećenih površina ukloniti prašinu, masti, vodorastvorne soli slabo vezane delove i druge elemente koji se krune i otpadaju (mehanički na suvo ili pranjem). Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim COOL materijalom. Pre bojenja, zidove impregnirati COOL podlogom u zavisnosti od stanja površine(po preporuci proizvođača). Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Pre upotrebe boju razrediti vodom od 10-15%. Pre razredjenja dobro izmešati sadržaj kante. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Zahtevana nijansa dobija se mešanjem COOL AKRILFAS i COOL koncentrat tonera (pastelni tonovi). Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.</p>		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
 www.nevenacolor.co.rs