

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL BOJA ZA BAZEN			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Boja za bazen je jednokomponentni premaz na bazi visoko kvalitetne akrilne smole, pigmenata, punila, rastvarača i aditiva. Namenjena je za zaštitu i dekorisanje betonskih, asfaltnih, cementno -malternih površina, salonita, opeka i drugih površina u građevinarstvu (bazena, podova , terasa, radionica, garaža, hala , bazena i dr.). Premaz je otporan na habanje, atmosferske uticaje, benzin, ulja, vodu, slabe kiseline i alkalije, deterdjente i dr.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan , bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	105 -110		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1,2– 1,25		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	62 - 64		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivnosti, mat		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	10 - 15 min		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	5 - 10		
Tvrdoća-König: s (SRPS EN ISO 1522)	70 - 80		
Adhezija-rešetkaGt (podloga-lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdasnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	4-6		
Nijansa	Radi se u plavoj nijansi i po Ton karti		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 1kg 3,5kg 25kg	Broj komada u kutiji 12 6	Broj kutija na paleti 70 40	Broj komada na paleti 840 240 33
UPUTSTVO ZA RAD			
Namenjena je za zaštitu i dekorisanje betonskih, asfaltnih, cementno – malternih površina, salonita, opeka i drugih površina u građevinarstvu (podova , terasa, radionica, garaža, hala, bazena i dr.). Premaz je otporan na habanje, atmosferske uticaje, benzin, ulja, vodu, slabe kiseline i alkalije, deterdjente i dr. Površina pre nanošenja boje mora biti suva, ne sme biti zaprljana od ulja, masti ili biološkog materijala podložnog razlaganju. Beton mora da bude star najmanje 28 dana sa maksimalno 5 – 6 % vlage. Nanosi se četkom, pištoljem ili valjkom.			
NAPOMENA			
Dobro promesati pre upotrebe !			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« ,
Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs