

		<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>		Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>COOL FLEXI PAINT AKRILNA BOJA ZA PVC</b>					
<b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>					
COOL FLEXI PAINT AKRILNA BOJA ZA PVC je specijalno dizajniran završno-dekorativni premaz za PVC u enterijeru i eksterijeru. Vodorazredivi premaz bez neprijatnih mirisa, postojan na atmosferske uticaje, UV zračenje, brzo suši i odlično prijanja na plastične površine.					
<b>TEHNIČKI PODACI</b>					
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>					
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)		Ravan bez čestica			
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)		150-170			
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )		1.1-1.2			
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )		45-50			
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )		A (d) 130 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 50 g/l			
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>					
Izgled suvog filma:(Vizuelna)		Ravan bez čestica			
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)		Suvo na dodir 4 h Potpuno suvo 12 h			
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )		50-60			
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )		20-30			
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975 )		Gt0			
Razređivač		Voda			
Način nanošenja:		Četkom		do 5%	
		Valjkom		do 10%	
		Špricanjem		do 15%	
Izdansost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )		8-10 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju.			
Nijansa:		Bela, antracit			
<b>PAKOVANJE</b>					
Vrsta pakovanja		Broj komada u kutiji		Broj kutija na paleti	
0.65 l		6		110	
				660	
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>					
COOL FLEXI PAINT AKRILNA BOJA ZA PVC nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Pre upotrebe premaz razrediti sa 5-15% vode. Dobro očistiti profile papirnim ubrusom blago natopljenim vodom. Pre nanošenja COOL FLEXI PAINT AKRILNE BOJE ZA PVC sve površine moraju biti suve, čiste, odmašćene i bez prašine. Drugi sloj premaza nanositi nakon 4-6 h. Optimalna radna temperatura je od +15°C do +30°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h. Alat odmah oprati vodom.					
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>					
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.					
<b>NAPOMENA</b>					
Ne sme smrznuti!					
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.					

»NEVENA COLOR« ,  
 Dorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac  
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs