

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10
COOL GOLD		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL GOLD je ekološka unutrašnja boja izrađena na bazi visoko kvalitetne polimerne emulzije, pigmenata i punila. Koristi se za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim i javnim objektima. Poseduje odličnu pokrivnu moć, izuzetnu belinu, dobru paropropusnost i otporna je na vlažno brisanje. U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih sustanci ovaj proizvod se ne svrstava u opasne proizvode.		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	10-12	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.6-1.65	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	64-68	
Sadržaj organsko isparljivih materja:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(a) max 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 3 g/l	
Vreme susenja : h (SPRS EN ISO 9117-1)	Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h.	
Otpornost na mokro brisanje (EN 13 300)	Klasa 2	
Sjaj, % (EN 13 300)	<5 pri ugлу 85°	
Pokrivna moć (EN 13 300)	Klasa 2	
pH (SRPS EN ISO 787 – 9)	7.5-9.5	
POTROŠNJA		
170-200 ml/m ² u dva sloja u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge		
PAKOVANJE		
3 kg, 8 kg, 15 kg i 25 kg.		
UPUTSTVO ZA RAD		
COOL GOLD nanositi na površine koje su suve, čiste, bez prašine, ulja, masnih mrlja, vodorastvornih soli i ostalih nečistoća koje mogu nepovoljno uticati na prijanjanje na podlogu. Pre bojenja, podlogu impregnirati COOL akrilnom podlogom u zavisnosti od stanja površine. Vreme sušenja podloge iznosi minimalno 12 h. Pre upotrebe potrebno je boju promešati, izvršiti homogenizaciju i po potrebi razrediti vodom do 10% (bela i pastelne tonove), a intenzivne nijanse po potrebi razrediti vodom do 5 %. Boja se nanosi valjkom, četkom ili prskanjem u dva sloja. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. U zavisnosti od uslova potpuna otpornost filma postiže se nakon 3 nedelje. Posle upotrebe alat odmah oprati vodom.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.		
NEVENA COLOR DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Tehnička upustva navedena u ovom tehničkom listu su izrađena na bazi dugogodišnje prakse i iskustva sa ciljem da se primenom proizvoda postignu što bolji rezultati.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs