

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10
<b>COOL TEČNA GLET MASA</b>		
<b>OPŠTI PODACI I NAMENA</b>		
COOL TEČNA GLET MASA je pripremljena fina masa za izravnjavanje i zaglađivanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Pogodna je za površine kao što su mineralni malteri, beton i gipsane ploče. Koristi se za izravnjavanje unutrašnjih zidnih površina već bojenih disperzionim bojama. Pogodna je za ručno nanošenje, lako se obrađuje i brusi. Napravljena je od specijalnih vodorazredivih emulzija, punila i posebnih aditiva. Preporučena debljina sloja je do 2 mm.		
<b>TEHNIČKI PODACI</b>		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	>15	
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.6-1.7	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	60-70	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(g),30g/l; ovaj proizvod sadrži max 3g/l	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Suvo za nanošenje sledećeg sloja posle 10-12 h	
<b>POTROŠNJA</b>		
1.5-2.0 kg/m <sup>2</sup> u dva sloja i 2mm debljine		
<b>PAKOVANJE</b>		
8 i 25 kg		
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>		
<p>Zidne površine moraju biti očišćenje od prašine, masti i drugih nečistoća. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapuniti odgovarajućim mineralnim materijalima. COOL TEČNU GLET MASU nanositi nerđajućom čeličnom gletaricom na zidne površine.</p> <p>Vreme sušenja, pre nanošenja narednog sloja, pri optimalnim uslovima, je 10 - 12 časova. Nakon sušenja, svaki sloj izbrusiti odgovarajućim brusnim papirom. Maksimalna preporučena ukupna debljina sloja je do 2mm. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.</p> <p>Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.</p> <p>Ne sme da smrzne!</p>		
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>		

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
 Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
 www.nevenacolor.co.rs