



Tehnička specifikacija proizvoda

Obrazac broj:
IZ.13.10

COOL 016 LEPAK ZA LEPLJENJE KERAMIČKIH PLOČICA

OPŠTI PODACI I NAMENA

COOL 016 Lepak za keramičke pločice je elastični lepak izrađen na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, specijalnih aditiva i posebno odabranih punila. Namjenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za lepljenje keramike na čvrste, zidne, podne i fasadne površine (izrađene od maltera na bazi cementa, kreča i betona).

POTROŠNJA	Lepljenje 2.5-4.0 kg/m ²
-----------	-------------------------------------

PAKOVANJE

5kg; 25 kg

UPUTSTVO ZA RAD

Podloga na kojoj se polažu keramičke pločice mora biti čvrsta, suva, čista, nesmrznuta, nosiva, bez masnoća i soli. Neravne podlove moraju biti sanirane. Za upijajuće podlove, pre nanošenja lepka, površine obavezno grundirati COOL impregnacijom.

Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 7 litara vode, ručno ili elektromešaćem, dok masa ne postane homogena, bez grudvica. Prah dodati lagano uz stalno mešanje. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovo intenzivno promešati i po potrebi dodati vode do odgovarajuće konzistencije lepka. Pripremljenu smešu lepka treba utrošiti u roku od 2-3 sata.

Način primene: COOL 09 Lepak za keramičke pločice se nanosi nazubljenom gletaricom. Prvo se ravnom stranom gletarice nanese lepak, a potom se nanešena masa razvuče nazubljenom stranom gletarice sa dubinom zuba od 4-6 mm pri lepljenju pločica normalnih veličina 10-20 cm. Pokrivena površina pločice lepkom mora biti najmanje 65%. Nakon postavljanja pločice, alat odmah isprati vodom. Praznine-fuge između pločica nakon 24 h ispuniti COOL masom za fugovanje. Otvoreno vreme nanešenog lepka pri normalnim uslovima 23°C i relativne vlažnosti vazduha 60% iznosi 30 min. Pre lepljenja upijajuće keramičke pločice i standardne pločice potopiti u vodu.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

"NEVENA COLOR" D.O.O.
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs