

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10
<b>COOL ISPUNA</b>		
<b>OPŠTI PODACI I NAMENA</b>		
COOL ISPUNA je praškasti materijal na bazi gipsa, sa dodatkom održanih aditiva i prirodnih punila. Namenjen je za ispunjavanje spojeva gips-kartonskih ploča, sa polukružnim HRAK i zakošenim AX ivicama, uz korišćenje bandaž traka. Koristi se za ispunu i gletovanje spojeva, popunjavanje neravnina i oštećenja, kao i šrafova za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča. Jednostavno se priprema i lako nanosi.		
POTROŠNJA	0.2-0.5 kg/m <sup>2</sup> za ispunu spojeva u zavisnosti od mesta i tipa spoja	
<b>PAKOVANJE</b>		
5kg; 25 kg		
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>		
COOL ISPUNA od 5 kg sipa se u oko 2,4 kg čiste i hladne vode, mešati ručno ili električnim mešačem do stvaranja homogene smeše bez grudvica. Ako je smeša isuviše gusta naknadno dodati vodu. Nakon pripreme masa može da se uoptrebljava 60 minuta. Kod obrade spojeva gips-kartonskih ploča, spojeve očistiti od prašine, stranih primesa, slabo vezanih delova, sama podloga mora biti čvrsta, čista i suva. Same spojeve popuniti pripremljenom materijalom, potom položiti bandaž traku i blago je utisnuti u materijal i izgletovati. Drugi sloj se nanosi na prethodni suvi sloj. Eventualne neravnine izravnjati. Po potrebi treći sloj za fino gletovanje može se naneti na očvrstnut drugi sloj. Za dobijanje izuzetno ravne površine završni sloj uraditi u širini oko 30 cm. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.		
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>		
12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
 Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
 www.nevenacolor.co.rs