



## Tehnička specifikacija proizvoda

Obrazac broj:  
IZ.13.10

### COOL BOJA ZA BETON

#### OPSTI PODACI I NAMENA

Boja za beton je jednokomponentni premaz na bazi visoko kvalitetne akrilne smole, pigmenata, punila, rastvarača i aditiva. Namenjena je za zaštitu i dekorisanje betonskih, asfaltnih, cementno – malternih površina, salonita, opeka i drugih površina u građevinarstvu ( podova , terasa, radionica, garaža, hala i dr.). Film se odlikuje dobrom tvrdocom. Otporan je na habanje, atmosferske uticaje, benzin, ulja, vodu , slabe kiseline i alkalijske reakcije.

#### TEHNIČKI PODACI

#### KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE

Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan , bez cestica
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	160-180
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1,3-1.4
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	60 - 70
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l

#### KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA

Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivnosti, mat
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	5 – 10 min
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )	0-5
Tvrdoca-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )	70 - 80
Adhezija-rešetkaGt (podloga-lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0
Razređivač	Nitro razređivač
Izdasnost: m <sup>2</sup> /kg (SRPS H.C8. 050 )	2-4
Nijansa	Radi se u 10 nijansi i po Ton karti

#### PAKOVANJA

Pakovanja:	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
1kg	12	70	840
3,5kg	6	40	240
25kg	-	-	33

#### UPUTSTVO ZA RAD

Površina pre nanošenja boje mora biti suva, ne sme biti zaprljana od ulja , masti ili biološkog materijala podložnog razlaganju. Beton mora da bude star najmanje 28 dana sa maksimalno 5 – 6 % vlage.Nanosi se četkom, pištoljem ili valjkom. Za razređivanje i pranje pribora koristi se nitro razređivač.

#### NAPOMENA

Dobro promesati pre upotrebe !

#### ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
E-mail: [www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)