

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>NITRO LAK ZAVRŠNI SJAJNI</b>			
<b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>			
Nitro lak završni je jednokomponentno premazno sredstvo na bazi pogodne kombinacije nitroceluloze, sintetičkih smola, razređivača i aditiva. Odlikuje se visokom tvrdoćom i brzim sušenjem. Koristi se kao završni premaz za lakiranje kućnog nameštaja od masivnog i furniranog drveta i predmeta od drveta, lamperije, drvene galanterije i drugo.			
<b>TEHNIČKI PODACI</b>			
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>			
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan, bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 – 160		
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	0,95 – 0,97		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251 )	23 - 28		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC ( SRPS EN ISO 11890 - 1 )	A(f) 700g/lit		
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, sjajan, dobre pokrivenosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	15 – 30 minuta		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813 )	80 - 100		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )	130 - 150		
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim ) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0 – Gt1		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdarnost: m <sup>2</sup> /kg (SRPS H.C8. 050 )	8-10		
Nijansa	bezbojna		
<b>PAKOVANJA</b>			
Pakovanja: 0,75 l 2,5l 20 l 200 l	Broj komada u kutiji 12 6 - -	Broj kutija na paleti 70 40 - -	Broj komada na paleti 840 240 33 2
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>			
Nanosi se četkom , valjkom ili pištoljem u jednom ili dva sloja , preko nitro laka osnovnog uz prethodno brušenje. Za razređivanje i pranje alata koristi se nitro razređivač.			
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

E-mail: [www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)