

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL akrilna osnovna boja za drvo			
OPŠTI PODACI I NAMENA			
COOL akrilna osnovna boja za drvo je osnovna boja na bazi akrilata za zaštitu drvenih površina za unutrašnju i spoljašnju primenu			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	150-180		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.3-1.4		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	50-55		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(g)=30		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	2		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	5-10		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	20		
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Voda		
Izdarnost: kg/m ² (SRPS H.C8. 050)	8-10 m ² /l u jednom sloju.		
Nijansa:	Bela		
PAKOVANJE			
Vrsta pakovanja	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
0.75 l	6	110	660
UPUTSTVO ZA RAD			
Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu. Pre upotrebe boju razrediti sa 5-10 % vode. Drugi sloj boje nanositi nakon 4-6 h. Alat odmah oprati vodom.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
NAPOMENA			
Ne sme smrznuti!			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR«, Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs