

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
Cool professional uljana boja za drvo			
OPSTI PODACI I NAMENA			
<p>Cool professional uljana boja za drvoje jednokomponentno premazno sredstvo na bazi visoko kvalitetnog alkidnog veziva, pigmentata, punila, aditiva i rastvarača.</p> <p>Uljana boja za drvo koristi se kao podloga na drvenim površinama pre nanošenja završnog premaza Emajl laka. Odlikuje se dobrom pokrivošću, adhezijom i tvrdoćom. Dobro-lako se brusi.</p>			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140-160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1,3 – 1,5		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	71 - 75		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(g)350		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, mat, dobre pokrivenosti, dobro se brusi		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	6 - 8		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	5 - 10		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	40 - 60		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Ravan, mat, dobre pokrivenosti, dobro se brusi		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdarnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	6-8		
Nijansa	Radi se samo u beloj nijansi		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,9kg 3,5kg 25kg	Broj komada u kutiji 12 6 -	Broj kutija na paleti 70 40 -	Broj komada na paleti 840 240 33
UPUTSTVO ZA RAD			
<p>Nanosi se četkom, valjkom, prskanjem ili umakanjem u jednom ili dva sloja. Potrebno je brušenje pre nanošenja završnog premaza. Drugi sloj nanosi se posle 12h. Za razređenje i pranje alata koristi se uljani razređivač.</p>			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
<p>36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.</p>			
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>			

»NEVENA COLOR« ,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs