

		<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>		Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>COOL akrilna lak za drvo</b>					
<b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>					
COOL AKRILNI LAK ZA DRVO je zaštitno-dekorativni premaz za drvene površine u enterijeru i eksterijeru. Ekološki proizvod, bez mirisa, ističe prirodnu teksturu drveta, otporan je na atmosferske uslove i UV zračenje.					
<b>TEHNIČKI PODACI</b>					
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>					
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)		Ravan bez čestica			
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)		50-70			
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )		1.0-1.1			
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )		35-40			
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )		A (e), max 130 g/l			
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>					
Izgled suvog filma:(Vizuelna)		Ravan bez čestica			
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)		2			
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )		50-60			
Razređivač		Voda			
Izdasnost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )		10-12 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju.			
Nijansa:		Bezbojna			
<b>PAKOVANJE</b>					
Vrsta pakovanja		Broj komada u kutiji		Broj kutija na paleti	
0.75 l		6		110	
				660	
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>					
Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu. Brusiti između slojeva brusnim papirom. Pre upotrebe boju razrediti sa 5-10 % vode. Drugi sloj boje nanositi nakon 4-6 h. Alat odmah oprati vodom.					
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>					
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.					
<b>NAPOMENA</b>					
Ne sme mrznuti!					
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.					

"NEVENA COLOR" D.O.O.  
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac  
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;  
 www.nevenacolor.co.rs