

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10													
COOL ALUTERM															
OPSTI PODACI I NAMENA															
COOL ALUTERM je specijalni premaz sa metalnim izgledom. Izrađen je na bazi visoko kvalitetnog veziva, aluminijumske paste i rastvarača. Termo-otporni premaz koji izdržava temperaturu do 200° C. Odlikuje ga dobra adhezija na metalne površine. Koristi se za zaštitu metalnih površina izloženih povišenim temperaturama i atmosferskim uticajem, izduvne i dimne cevi, kao i za zaštitu procesne opreme (rezervoara, silosa, cevovoda i dalekovoda).															
TEHNIČKI PODACI															
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE															
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan, bez cestica														
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	80 –140														
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0.9 – 1.0														
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	50 - 54														
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l														
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA															
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, srednji sjaj, dobre pokrivenosti, otporan na toplotu 200° C														
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	8 - 10														
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	30 - 40														
Tvrdoca-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 50														
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0														
Razređivač	Uljani razređjivac														
Izdasnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	8-10														
Nijansa	Srebrna														
PAKOVANJA															
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Pakovanja:</td> </tr> <tr> <td>0.2 l</td> </tr> <tr> <td>0.75 l</td> </tr> </table>	Pakovanja:	0.2 l	0.75 l	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Broj komada u kutiji</td> </tr> <tr> <td>20</td> </tr> <tr> <td>6</td> </tr> </table>	Broj komada u kutiji	20	6	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Broj kutija na paleti</td> </tr> <tr> <td>100</td> </tr> <tr> <td>110</td> </tr> </table>	Broj kutija na paleti	100	110	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Broj komada na paleti</td> </tr> <tr> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>660</td> </tr> </table>	Broj komada na paleti	2000	660
Pakovanja:															
0.2 l															
0.75 l															
Broj komada u kutiji															
20															
6															
Broj kutija na paleti															
100															
110															
Broj komada na paleti															
2000															
660															
UPUTSTVO ZA RAD															
Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem na čistu, suhu i odmašćenu površinu u jednom ili dva sloja. Pre nanošenja boju promešati i razrediti sa 5-10% COOL uljanim razređivačem. Prvi sloj je suv za 8-10 h. Drugi sloj naneti posle 24 h. Alat nakon upotrebe oprati COOL uljanim razređivač.															
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE															
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.															
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.															

»NEVENA COLOR« ,
 Đorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs