

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
ANTIKA			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Antika je jednokomponentno premazno sredstvo na bazi visoko kvalitetnog alkidnog veziva, pigmentata, razređivača i odgovarajućih aditiva. Koristi se za dekorativnu zaštitu metalnih površina (čelik, liveno gvožđe) u eksterijeru. Suvi film je sa specijalnim efektom starog kovanog gvožđa ili hammer efekat. Izgled mu je metalnog sjaja.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Dobra pokrivenost		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	250 –280		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1,15 – 1,3		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	67 - 70		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, mat, dobre pokrivenosti sa srebrnim efektom		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	8-12		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	5 - 10		
Tvrdoca-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 50		
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975)	Ravan, mat, dobre pokrivenosti sa srebrnim efektom		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdarnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	8 - 10		
Nijansa	Radi se u četiri nijanse: zelena, zlatna bronza, siva i crna		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75 l	Broj komada u kutiji 12	Broj kutija na paleti 70	Broj komada na paleti 840
UPUTSTVO ZA RAD			
Nanosi se na metalnu površinu u jednom ili dva sloja četkom, valjkom ili prskanjem. Drugi sloj naneti posle 24h.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« ,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs