

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>COOL ANTIKA 3X1</b>			
<b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>			
<p>COOL ANTIKA 3X1 je temeljno-završni brzосуšivi premaz namenjen za dekoraciju i zaštitu metalnih površina (čelik, liveno gvožđe) u eksterijeru i enterijeru. Odlikuje se izuzetnim antikoroziivnim svojstvima, dobrom adhezijom i visokom otpornošću na vremenske uticaje.</p> <p>Izrađena je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih antikoroziivnih pigmenata i aditiva.</p>			
<b>TEHNIČKI PODACI</b>			
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>			
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Dobra pokrivenost		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	250-280		
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	1.20-1.3		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	60-65		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(j) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Grub film sa srebrnim efektom		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir ..... 1h potpuno suvo..... 2h - 4h		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )	5-10		
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )	30 - 50		
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975 )	Gt0		
Razređivač	COOL Razređivač 3 X 1		
Izdasnost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )	8-10		
Nijansa	Srebrna, zlatna, zelena,crna, bordo		
<b>PAKOVANJA</b>			
Pakovanja: 0,75l 2,5l	Broj komada u kutiji 6 4	Broj kutija na paleti 110 40	Broj komada na paleti 660 160
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>			
<p>Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i odmašćenu metalnu površinu. Debljina suvog filma 60-80 μ.</p> <p>Pre upotrebe COOL antiku 3x1 razrediti sa max 5% COOL razređivača 3x1.</p> <p>Za pranje alata koristiti Nitro razređivač.</p>			
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>			
<p>36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.</p>			
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA.</p> <p>ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>			

Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
E-mail: [www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)