

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL ANTIKOROZIVNI EMAJL 3X1			
OPSTI PODACI I NAMENA			
COOL antikorozivni emajl 3 x 1 je osnovno – završni jednokomponentni brzосуšivi premaz za metal. Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih antikorozivnih pigmenta i aditiva. Odlikuju ga izuzetna antikorozivna svojstva, dobra adhezija i visoka otpornost na vremenske uticaje.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 –160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.0-1.2		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	55-60		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(j) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, sjajan i dobre pokrivenosti		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir 1h potpuno suvo..... 2h - 4h		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	70 - 80		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 50		
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975)	Gt0		
Razređivač	COOL Razredjivac 3 X 1		
Izdarnost: kg/m ² (SRPS H.C8. 050)	8-10		
Nijansa	Radi se u 11 standardnih nijansi i po Ton karti		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75l 2,5l	Broj komada u kutiji 6 4	Broj kutija na paleti 120 40	Broj komada na paleti 720 160
UPUTSTVO ZA RAD			
Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i odmašćenu površinu na temperaturi do 25°C. Drugi sloj nanosi se max do 30 minuta od nanošenja prvog sloja. Razredjuje se isključivo razredjivacem COOL 3X1. Alat oprati nitro razredjivacem.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« ,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs