

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL BRZOSUSIVA OSNOVNA BOJA ZA METAL		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
<p>Cool brzосушiva osnovna boja za metal je jednokomponentno osnovno premazno sredstvo na bazi modifikovanih alkidnih veziva, aktivnih antikoroziivnih pigmentata, punila i aditiva. Koristi se kao osnovni premaz za zaštitu svih vrsta metalnih površina i uređaja gde je izričiti zahtev za brzim sušenjem. Osnovni premaz za zaštitu metalne industrijske opreme, poljoprivrednih mašina, konstrukcija i sl.</p>		
TEHNIČKI PODACI		
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE		
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan, bez cestica	
Viskozitet isporuke 20 ^o DIN 4 mm: s (SRPS EN ISO 2431)	140 - 160	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.3 - 1.4	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	66-72	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l	
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA		
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivenosti, mat	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir30 min potpuno suvo..... 2h – 3h	
Sjaj 60 ^o : % (SRPS ISO 2813)	0 - 10	
Tvrdoca-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	20 - 60	
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim) (SRPS H.C8.059:1975)	Gt0	
Razređivač	Razređivač za brzосуšive boje	
Izdasnost m ² /kg(SRPS H.C8. 050)	6-8 m ² /kg	
Nijansa	Radi se u 3 standardnih nijansi	
PAKOVANJE		
0,9kg; 25kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
Korodiranu površinu očistiti mlazom abraziva (peskarenje) ili prebrusiti brusnim papirom ili čeličnom četkom. Pre nanošenja površina mora biti odmaščena , suva i bez nečistoća.		
Nanositi u jednom ili dva sloja četkom, valjkom,prskanjem ili umakanjem.Razređuje se nitro razređivačem koji		

istovremeno služi i za pranje pribora

Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

36meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

"NEVENA COLOR" D.O.O.
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs