

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
LAK ZA ČAMCE			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Lak za čamce je bezbojno jednokomponentno premazno sredstvo na bazi sintetičkih veziva, aditiva i rastvarača, sušivo na vazduhu. Koristi se za dekoraciju i zaštitu drvenih površina. Suvi film se odlikuje visokim sjajem, dobrom elastičnošću, tvrdoćom, gladak je, bez nabora i nedostataka. Otporan je na atmosferske uticaje.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 - 160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,89 – 0,905		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	48 - 51		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan , sjajan , dobre pokrivenosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	8 - 12		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	90-100		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 40		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdarnost: kg/m ² (SRPS H.C8. 050)	8 – 10		
Nijansa	Bezbojan		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75l 2,5l 20l	Broj komada u kutiji 12 6 -	Broj kutija na paleti 70 40 -	Broj komada na paleti 840 240 33
UPUTSTVO ZA RAD			
Lak za čamce se može nanositi direktno na čistu drvenu površinu, kao i na predhodno obrađenu kuvanim lanenim firnazjom. Preporučujemo i lakiranje ukrasnih drvenih predmeta koji su obojeni našom lazurnom. Novo drvo mora biti suvo, čisto i dobro izbrušeno. Nanositi četkom, prskanjem ili umaknjem. Lak nanositi u 2 – 3 sloja u zavisnosti od obradenosti površine i željenog sjaja. Svaki naredni sloj nanositi nakon 12h uz obavezno međuslojno brusenje.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR«,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;

E-mail: www.nevenacolor.co.rs