


| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Tehnička specifikacija proizvoda | Obrazac broj: IZ.13.10 | |
| COOL EFEKT LAK 3 X 1 | | | |
| OPSTI PODACI I NAMENA | | | |
| <p>COOL EFEKT LAK 3X1 je temeljno-završni brzосуšivi premaz namenjen za dekoraciju i zaštitu metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Odlikuje ga izuzetna antikoroziivna svojstva, dobra adhezija i visoka otpornost na vremenske uticaje.</p> <p>Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, specijalnih antikoroziivnih pigmentata i aditiva.</p> | | | |
| TEHNIČKI PODACI | | | |
| KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE | | | |
| Izgled mokrog filma: (Vizuelna) | Hammer finish | | |
| Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431) | 120-150 | | |
| Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1) | 1.0-1.05 | | |
| Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251) | 48-53 | | |
| Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2) | A(j) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l | | |
| KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA | | | |
| Izgled suvog filma:(Vizuelna) | Dobre pokrivenosti, srednjeg sjaja sa srebrnim efektom | | |
| Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1) | na dodir 1h potpuno suvo..... 2h - 4h | | |
| Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813) | 40-60 | | |
| Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522) | 30 - 50 | | |
| Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS H.C8.059:1975) | Gt0 | | |
| Razređivač | COOL Razređivač 3 X 1 | | |
| Izdasnost: kg/m ² (SRPS H.C8. 050) | 8-10 | | |
| Nijansa | Srebrna, zelena, plava, zlatno žuta, crvena i crna | | |
| PAKOVANJA | | | |
| Pakovanja: 0,75l 2,5l 20l | Broj komada u kutiji 6 4 - | Broj kutija na paleti 110 40 - | Broj komada na paleti 660 160 33 |
| UPUTSTVO ZA RAD | | | |
| <p>Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu i odmašćenu površinu u jednom sloju. COOL efekt lak 3x1, pre upotrebe, razrediti COOL razređivačem 3x1 do 5%. Za pranje alata koristiti Nitro razređivač</p> | | | |
| ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE | | | |
| 36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C. | | | |
| <p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p> | | | |

Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs