

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL LAK LAZURA			
OPSTI PODACI I NAMENA			
<p>Cool Lak lazura je jednokomponentni transparentni premaz na bazi visoko kvalitetnih alkidnih veziva, transparentnih svetlo stabilnih pigmentata, voskova, razređivača UV absorbera i aditiva.</p> <p>Lak lazura štiti drvo od uticaja vremena, dekorativno ga boji i oplemenjuje njegovu površinu. Drvetu daje prirodan izgled i ostavlja vidljivom njegovu strukturu.</p> <p>Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Trajnost premaza zavisi od vrste drveta i od izloženosti vremenskim uticajima.</p>			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan i bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	14 – 40		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,855 – 0,90		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	32 - 35		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A (f) 700		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, transparentan, srednjeg sjaja		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	8 - 12		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	srednji sjaj		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdarnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	8 - 10		
Nijansa	12 standardnih nijansi po ton karti		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75l 2.5l 5l	Broj komada u kutiji 12 6 4	Broj kutija na paleti 70 40 30	Broj komada na paleti 840 240 120
UPUTSTVO ZA RAD			
<p>Cool Lak lazuru nanositi četkom, sunđerom, umakanjem ili prskanjem na drvo koje treba da bude čisto, suvo i dobro izbrušeno u jednom ili dva sloja. Sledeći sloj naneti posle 12h.</p> <p>Za pranje alata koristiti uljani razređivač .</p>			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
<p>36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.</p>			
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA.</p> <p>ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>			

»NEVENA COLOR« ,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs