

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL PROFESIONAL MASA ZA FUGOVANJE PARKETA			
Cool profesional masa za fugovanje je bezbojni lak koji u kombinaciji sa piljevinom daje smesu za fugovanje. Namenjen je za popunjavanje fuga nastalih prilikom postavljanja parketa i manjih oštećenja parketa.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	160-180		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0.9-0.92		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	17-24		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, dobro se brusi		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	1-2		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	mat		
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	80-100		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdarnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	8 - 10		
Nijansa	bezbojna		
UPUTSTVO ZA RAD			
PAKOVANJE:			
Pakovanja: 0.9kg	Broj komada u kutiji 12	Broj kutija na paleti 70	Broj komada na paleti 840
Pripremljena masa se nanosi pre hoblovanja parketa. U masu za fugovanje parketa dodati piljevinu od zadnjeg hoblovanja tako da se dobije gusta masa (konzistencije kita) koja se nanosi špahtla po celoj površini. Nakon sušenja od 1-2 sata parket se može hoblovati. Za pranje alata koristiti Nitro razređivač.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
12 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR«, Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs