

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>NITRO EMAJL</b>			
<b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>			
Nitro emajl je jednokomponentni završni premaz na bazi pogodne kombinacije nitroceluloze, sintetičkih smola, punila i pigmentata. Odlikuje se brzim sušenjem. Koristi se kao zaštitno dekorativno premazno sredstvo za zaštitu drvenih površina, masivnog i furniranog nameštaja i metalnih površina.			
<b>TEHNIČKI PODACI</b>			
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>			
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan, bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 –160		
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	0,96 – 1,2		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC ( SRPS EN ISO 11890 - 1 )	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251 )	35-50		
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, sjajan, dobre pokrivenosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	Potpuno suvo : 2 – 3h Suvo na dodir : 30min		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813 )	60 - 70		
Tvrdća-Köning: s ( SRPS EN ISO 1522 )	50 - 60		
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim ) ( SRPS H.C8.059:1975 )	Gt0 – Gt1		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdasnost: kg/m <sup>2</sup> (SRPS H.C8. 050 )	10 - 12		
Nijansa	Radi se u 14 nijansi i po ton karti		
<b>PAKOVANJA</b>			
Pakovanja: 0,75 l 2,5l 20 l	Broj komada u kutiji 12 6 -	Broj kutija na paleti 70 40 -	Broj komada na paleti 840 240 33
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>			
Površina na koji se nanosi treba da bude suva i čista. Potrebno je da kao podloga bude naneta Nitro osnovna boja preko koje se nanosi Nitro emajl. Premaz se nanosi pištoljem, četkom ili umakanjem. Premaz suši na temperaturi 20°C za 30 minuta. Potpuno suv za 2 – 3h. Nanosi se u jednom ili dva sloj.			
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DOTATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« ,  
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac  
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs