

	<b>Tehnička specifikacija proizvoda</b>	Obrazac broj: IZ.13.10	
<b>COOL PARKET LAK 1K</b>			
<b>OPSTI PODACI I NAMENA</b>			
<p>COOL PARKET LAK 1K je jednokomponentni proizvod izrađen od specijalnog sintetičkog veziva, organskih rastvarača i aditiva.</p> <p>Upotrebljava se za zaštitu drvenih podova u domaćinstvu koji su izloženi manjem opterećenju, nameštaja, lamperija i drugih drvenih površina.</p>			
<b>TEHNIČKI PODACI</b>			
<b>KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE</b>			
Izgled mokrog filma: ( Vizuelna)	Ravan , bez cestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	80-100s		
Specifična težina: g/cm <sup>3</sup> (SRPS EN ISO 2811 – 1 )	0.9-1.0		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251 )	49-51		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2 )	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 480 g/l		
<b>KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA</b>			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, sjajan, bez cestica		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir .....4-6 h potpuno suvo.....24h		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813 )	90-100		
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522 )	50-70		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Izdasnost: m <sup>2</sup> /kg (SRPS H.C8. 050 )	10 - 12		
Nijansa	Transparentno žuta		
<b>PAKOVANJA</b>			
Pakovanja: 2,5l	Broj komada u kutiji 4	Broj kutija na paleti 40	Broj komada na paleti 160
<b>UPUTSTVO ZA RAD</b>			
<p>Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem za lak u tri sloja uz međuslojno brušenje na suhu (8-10% vlage) i čistu (bez prašine i masnoće) površinu. Za međuslojno brušenje koristiti brusni papir No 220. Po potrebi se razređuje uljanim razređivačem 5-10% u zavisnosti od načina primene. Sušenje između slojeva do 24 h, a prohodnost posle 7 dana.</p> <p>Alat nakon upotrebe oprati uljanim razređivačem.</p> <p>Optimalna radna temperature vazduha je 20 °C, relativna vlažnost 65%.</p>			
<b>ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE</b>			
24 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>			

»NEVENA COLOR« ,  
Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac  
Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;  
E-mail: [www.nevenacolor.co.rs](http://www.nevenacolor.co.rs)