

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10		
COOL BRZOSUŠIVI EMAJL				
OPŠTI PODACI I NAMENA				
<p>COOL BRZOSUŠIVI EMAJL je završni brzosušivi premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju metalnih površina. Izrađen je od modifikovanih alkidnih veziva, pigmenata i aditiva. Odlikuje se visokom postojanošću i otpornošću na vremenske uticaje, mehaničkom čvrstoćom i brzim sušenjem.</p>				
TEHNIČKI PODACI				
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE				
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan, bez cestica			
Viskozitet isporuke 20 ⁰ DIN 4 mm: s (SRPS EN ISO 2431)	200-220			
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.0-1.2			
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	47-66			
Sadržaj organsko isparljivih materja:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l			
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA				
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, dobre pokrivnosti, sjajan			
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir 1h potpuno suvo..... 2h – 4h			
Sjaj 60 ⁰ : % (SRPS ISO 2813)	50-70			
Tvrdoća-König: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 50			
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim) (SRPS H.C8.059:1975)	Gt0			
Razređivač	Razređivač za brzosušive boje			
Izdasnost m ² /lit (SRPS H.C8. 050)	4-6 m ² /l u dva sloja			
Nijansa	Radi se u 14 standardnih nijansi i po Ton karti			
PAKOVANJE				
0,75 l				
UPUTSTVO ZA RAD				
<p>Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja preko Brzosušive osnovne antikorozivne boje za metal. Sledeći sloj se može naneti nakon 1-2 h. Pre upotrebe Brzosušivi emajl razrediti sa 5-10% Razređivačem za brzosušive boje. Alat nakon upotrebe odmah oprati Nitro razređivačem.</p> <p>Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.</p>				

NAPOMENA

Drugi sloj nanosi se max do 1-2h od nanošenja prvog sloja.

ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

36meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.

U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.

"NEVENA COLOR" D.O.O.
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs