

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE je podloga izrađena na bazi specijalnih emulzija, pigmenata, aditiva i punila. Namenjena je za ujednačavanje, neutralizaciju i učvršćavanje podloge pre nanošenja COOL FASADNOG MALTERA.		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	14-15	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.6-1.7	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	64-68	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Suvo za nanošenje sledećeg sloja posle 4-6 h	
Sadržaj organsko isparljivih materja:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A (g) 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 5 g/l	
POTROŠNJA		
200-250 g/m ²		
PAKOVANJE		
8 i 25 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
Zidne površine na kojima se nanosi COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE moraju biti čiste, suve, čvrste i bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i slično. Sve površine na bazi krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera, betonskih površina moraju biti stare najmanje 28 dana. Pre upotrebe potrebno je dobro promešati sadržaj u kanti, a zatim razrediti sa 15-20% vode. Podlogu nanositi dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Preporuka je da nijansa COOL PODLOGE ZA FASADNE MALTERE bude u istoj nijansi kao i nijansa završne disperzione boje ili maltera. Temperatura vazduha i podloge prilikom nanošenja treba da bude u opsegu od +5 do +30 °C. Ne raditi po direkтом suncu, magli, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Ne sme da smrzne!		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
118 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs