

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10
COOL BASIC LEPAK		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL BASIC lepak, građevinski lepak za stiropor i mrežicu izrađen je na bazi polimera i cementa za lepljenje toplotno-izolacionih ploča od stiropora na mineralne podloge.Nije namenjen za lepljenje (armiranje) mrežice niti kao završni sloj.		
POTROŠNJA		Lepljenje 3.0-4.0 kg/m ²
PAKOVANJE		
25 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gasbetona, salonita i dr., moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja. Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6 litara vode, elektromešaćem, dok masa ne postane homogena bez grudvica. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno promešati. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 sata. COOL BASIC lepak nanositi trakasto uz ivice ploče i tačkasto po sredini, a zatim ploču pritisnuti na pripremljenu podlogu. Trake po obodu ploče treba nanositi u širini od 3 do 5 cm i debljini od 1 do 2 cm. Preporučeno tiplovanje stiropornih ploča po pravilu najmanje 6 tiplova na m ² . Pokrivena površina ploče lepkom mora biti veća 40%. Obrada termo-izolacionih ploča EPS: Na zalepljene ploče COOL BASIC lepkom nakon 2 dana metalnom gletaricom naneti COOL UNI lepak u debljini od 2–3 mm i izvršiti utiskivanje mrežice po celokupnoj fasadnoj površini. Ostaviti da se sloj osuši 48 sati (pri normalnim uslovima), a potom završno obraditi COOL dekorativnim malterom. Nakon upotrebe alat oprati vodom.		
RADNA TEMPERATURA:		
Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine u otpimalnim uslovima zaštiti od atmosferskih uticaja najmanje 24 h.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
12 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs