

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
COOL PROFESSIONAL PARKET LAK B			
OPSTI PODACI I NAMENA			
COOL PROFESSIONAL PARKET LAK poliuretanski dvokomponentni lak koristi se za lakiranje parketa, broskog poda, lajsni, drvenog stepeništa i sličnih drvenih površina i elemenata u enterijeru koji su izloženi specifičnim uslovima eksploatacije i opterećenja. Daje odličnu površinsku tvrdoću, dugotrajnu zaštitu, otporan je na habanje, vodu i sredstva za čišćenje			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	10 - 12		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1,015 1,03		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	40 - 42		
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(j) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, visokog sjaja i transparentan		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	na dodir2h potpuno suvo ... 24 h		
Pot life	pot life..... 4 – 5 h		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	100		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	150 – 160		
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Izdarnost: m ² /g (SRPS H.C8. 050)	80-100		
Odbos mešanja (A/B)	1/1		
UPUTSTVO ZA RAD			
PAKOVANJE:			
Pakovanja: 1l (6+6)	Broj komada u kutiji 12	Broj kutija na paleti 60	Broj komada na paleti 720
2,5l (3+3)	6	40	240
20l (16+16)	-	-	32
Površina koja se lakira treba da bude obrušena, suva, bez masnoće, voskova i prašine. Komponente pomešati u odnosu A:B=1:1 neposredno pre upotrebe. Pripremljenu smešu upotrebiti u roku od 6-8 sati.			
2K PU lak za parket nanositi u sistemu poliuretanski 2K prajmer za lak za parket jedan sloj plus dva sloja 2K PU laka za parket ili tri sloja 2K PU lak za parket uz međuslojno hoblovanje, brušenje i čišćenje.			
Za međuslojno brušenje koristiti brusni papir N°120-150. Sušenje prvog sloja traje 24 h, nakon čega je neophodno prebrusiti površinu finim brusnim papirom, očistiti je i naneti sledeći sloj laka. Završni sloj laka očvršćava potpuno nakon 72 sata na 20 °C, kada se i preporučuje korišćenje prostorije.			
Alat nakon upotrebe oprati Nitro razređivačem			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
6 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs