

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10
COOL BOJA ZA KERAMIČKE PLOČICE		
OPSTI PODACI I NAMENA		
COOL BOJA ZA KERAMIČKE PLOČICE je jednokomponenti premaz na vodenoj bazi namenjen za zaštitu i dekoraciju zidnih keramičkih pločica u kuhinjama, kupatilima i toaletima u zatvorenom prostoru. Odlično prijanja na keramiku i otporan je na uobičajena sredstva za kućnu hemiju. Premaz je bez neprijatnog mirisa, brzo suši, odlikuje se dobrim mehaničkim osobinama i daje satenski sjaj završnog premaza. Pogodan je za kratkotrajni kontakt sa vodom na vertikalnim površinama. Ne preporučuje se za bojenje horizontalnih i podnih keramičkih pločica, pločica u saunama i drugo.		
TEHNIČKI PODACI		
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE		
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica	
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	150-170	
Specifična težina: g/cm³ (SRPS EN ISO 2811-1)	1.2-1.3	
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	55-60	
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) max 140 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 30 g/l	
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA		
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica	
Vreme susenja : h (SPRS EN ISO 9117-1)	2	
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	20-30	
Razređivač	Voda	
Način nanošenja:	Četka, valjak, pištolj	
Izdarnost: (SRPS H.C8. 050)	8-10 m²/l u jednom sloju	
Nijansa:	Bela	
PAKOVANJE		
0.65 l ± 2%		
UPUTSTVO ZA RAD		
Pre nanošenja COOL BOJE ZA KERAMIČKE PLOČICE površina pločica mora biti suva, čista, čvrsta, bez prašine i masnoće. Ostatke kamenca ukloniti sredstvom za čišćenje kamenca i lagano prebrusiti. Ostatke silikona ukloniti mehanički ostrim nožem, a preostali osušeni silikon očistiti sredstvom za uklanjanje silikona. Preostalo sredstvo za uklanjanje silikona oprati sa većom količinom vode i ostaviti da se osuši. Spojevi pločica-fugne moraju biti suvi pre farbanja. Priprema površine je osnova za dobro prijanjanje premaza i dugotrajnost. Nanosi se direktno na pločice, bez prajmera, na već pripremljene površine. Nanosi se u 2-3 sloja četkom (sintetička vlakna), valjkom (od mikrofibera ili filca) i prskanjem (pištoljem gde se premaz razređuje do 5% vodom, otvor dizne 1.5-1.7 mm i pritisak 2-3 bara). Kad se premaz nanosi četkom ili valjkom boja se ne razređuje. Preporučuje se brušenje finim brusnim papirom između slojeva kako bi se postiglo bolje prijanjanje premaza. Za pločice u području tuš kabine obavezno naneti 3 sloja premaza. Suvo na dodir za 2 sata, naredni sloj se nanosi nakon 6-8 sati. Obojene površine su pogodne za upotrebu nakon 5 dana. Temperatura boje, vazduha i površine treba da bude minimum +8°C, a relativna vlažnost vazduha ispod 70%. NAPOMENA: Nakon nanošenja boje zaštitna traka se mora odmah ukloniti (dok je boja još vlažna). Za brisanje i čišćenje ofarbanih pločica koristiti mekani sunder. Ne koristiti jaka abrazivna sredstva i grube sundera jer oštećuju premaz. Izbegavati mehanička oštećenja tek obojenih površina.		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
NAPOMENA		
Ne sme smrznuti!		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMEENE.		

»NEVENA COLOR« ,
Đorđa Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs