

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10
COOL AKRILNA BOJA ZA BETON		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
COOL BOJA ZA BETON je kvalitetna, visokopokrivna boja na bazi akrilata. Odlično prijanja na mineralnu podlogu, postojana na atmosferske uticaje i UV zračenje. Koristi se za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih betonskih površina		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	5-6	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.4-1.5	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	50-60	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i),140 g/l;	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h.	
POTROŠNJA		
8-10 m ² /kg u dva sloja u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge.		
PAKOVANJE		
1 kg i 5 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
Pre nanošenja COOL akrilna boja za beton površine moraju biti suve, bez prašine i masnoće. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim COOL materijalom. Pre bojenja površine impregnirati COOL podlogom. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja. Pre upotrebe boju razrediti sa 10% vode. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
 Đorđa stamenkovića bb, 16000 Leskovac
 Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
 www.nevenacolor.co.rs