

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX MASA ZA FUGOVANJE PARKETA			
Nevenalux masa za fugovanje je bezbojni lak koji u kombinaciji sa piljevinom daje smesu za fugovanje. Namenjen je za popunjavanje fuga nastalih prilikom postavljanja parketa i manjih oštećenja parketa.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	160-180		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0.9-0.92		
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	17-24		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma:(Vizuelna)	Ravan, dobro se brusi		
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	1-2		
Sjaj 60° : % (SRPS ISO 2813)	mat		
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	80-100		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdasnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	8 - 10		
Nijansa	bezbojna		
UPUTSTVO ZA RAD			
PAKOVANJE:			
Pakovanja: 0.9kg	Broj komada u kutiji 12	Broj kutija na paleti 70	Broj komada na paleti 840
Pripremljena masa se nanosi pre hoblovanja parketa. U masu za fugovanje parketa dodati piljevinu od zadnjeg hoblovanja tako da se dobije gusta masa (konzistencije kita) koja se nanosi špahtla po celoj površini. Nakon sušenja od 1-2 sata parket se može hoblovati. Za pranje alata koristiti Nitro razređivač.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
12 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« , Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs