

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX EMAJL LAK			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Nevenalux emajl lak je jednokomponentno premazno sredstvo na bazi visoko kvalitetnog alkidnog veziva, organskih i neorganskih pigmenata, razređivača i odgovarajućih aditiva. Koristi se za dekorativnu zaštitu raznih vrsta podloga (metal, drvo), za unutrašnju i spoljašnju primenu.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 - 160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,8– 1,1		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	41-53		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan , sjajan , dobre pokrivnosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	8 -12		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	70 - 80		
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 50		
Adhezija-rešetkaGt(podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdasnost: m ² /l (SRPS H.C8. 050)	8 – 10 u jednom sloju		
Nijansa	16 standardnih nijansi po ton karti		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,2l 0,75l 2,5l 20l	Broj komada u kutiji 20 12 6 -	Broj kutija na paleti 100 70 40 -	Broj komada na paleti 2000 840 240 33
UPUTSTVO ZA RAD			
Nanosi se na već zaštićenu metalnu površinu osnovnom bojom za metal ili drvenu površinu zaštićenom uljanom bojom za drvo u jednom ili dva sloja četkom, valjkom, prskanjem ili umakanjem. Potrebno je brušenje osnovnih premaza pre nanošenja emajl laka. Sledeći sloj se nanosi posle 12h. Za razređivanje i pranje alata koristiti uljani razređivač.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMEENE.			

E-mail: www.nevenacolor.co.rs