

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX NITRO LAK OSNOVNI			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Nevenalux nitro lak osnovni je jednokomponentno premazno sredstvo na bazi pogodne kombinacije nitroceluloze, sintetičkih smola, razređivača i aditiva. Odlikuje se visokom tvrdoćom brzim sušenjem .Lako se brusi. Premaz je namenjen kao podloga za drvene površine i predmete pre završnog lakiranja ili bojenja.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan, bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 –160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,95 – 0,97		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	23 - 28		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 11890 - 1)	A(f) 700g/lit		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, mat, dobre pokrivnosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	15 – 30 minuta		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	0 - 30		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	100-120		
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0 – Gt1		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdasnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	8-10		
Nijansa	bezbojna		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75 l 2,5l 20 l 200 l	Broj komada u kutiji 12 6 - -	Broj kutija na paleti 70 40 - -	Broj komada na paleti 840 240 33 2
UPUTSTVO ZA RAD			
Nanosi se četkom, valjkom, pištoljem ili umakanjem u jedan ili dva sloja. Drugi sloj nanositi posle 30min -1h .Medjuslojno bruenje je obavezno. Za razređenje koristiti Nevenalux nitro razređivač. Za pranje alata koristiti Nevenalux nitro razređivač ili Nevenalux nitro diluente.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

E-mail: www.nevenacolor.co.rs