

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX NITRO EMAJL			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Nevenalux nitro emajl je jednokomponentni završni premaz na bazi pogodne kombinacije nitroceluloze, sintetičkih smola, punila i pigmenata. Odlikuje se brzim sušenjem. Koristi se kao zaštitno dekorativno premazno sredstvo za zaštitu drvenih površina, masivnog i furniranog nameštaja i metalnih površina.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan, bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 –160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,96 – 1,2		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 11890 - 1)	A(i) 500		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	35-50		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, sjajan, dobre pokrivenosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	Potpuno suvo : 2 – 3h Suvo na dodir : 30min		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	60 - 70		
Tvrdća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	50 - 60		
Adhezija-rešetkaGt (podloga – lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0 – Gt1		
Razređivač	Nitro razređivač		
Izdasnost: m ² /kg (SRPS H.C8. 050)	10 - 12		
Nijansa	Radi se u 14 nijansi i po ton karti		
PAKOVANJA			
Pakovanja:	Broj komada u kutiji	Broj kutija na paleti	Broj komada na paleti
0,75 l	12	70	840
2,5l	6	40	240
20 l	-	-	33
UPUTSTVO ZA RAD			
Površina na koji se nanosi treba da bude suva i čista. Potrebno je da kao podloga bude naneta Nevenalux nitro osnovna boja preko koje se nanosi Nevenalux nitro emajl. Premaz se nanosi pištoljem, četkom ili umakanjem. Premaz suši na temperaturi 20°C za 30 minuta. Potpuno suv za 2 – 3h. Nanosi se u jednom ili dva sloj.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMEENE.			

Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs