

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX LAK ZA DRVO-ČAMCE			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Nevenalux lak za drvo- čamce je bezbojno jednokomponentno premazno sredstvo na bazi sintetičkih veziva, aditiva i rastvarača, sušivo na vazduhu. Koristi se za dekoraciju i zaštitu drvenih površina. Suvi film se odlikuje visokim sjajem, dobrom elastičnošću, tvrdoćom, gladak je, bez nabora i nedostataka. Otporan je na atmosferske uticaje.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	140 - 160		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,89 – 0,905		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	48 - 51		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(i) 500 g/l. Ovaj proizvod sadrži max 499 g/l		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan , sjajan , dobre pokrivnosti		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	8 - 12		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	90-100		
Tvrdoća-Köning: s (SRPS EN ISO 1522)	30 - 40		
Adhezija-rešetkaGt (podloga–lim) (SRPS EN ISO 2409)	Gt0		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdasnost: m ² /l (SRPS H.C8. 050)	10-12		
Nijansa	Bezbojan		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75l 2,5l 20l	Broj komada u kutiji 12 6 -	Broj kutija na paleti 70 40 -	Broj komada na paleti 840 240 33
UPUTSTVO ZA RAD			
Nevenalux Cool profesional lak za čamce se može nanositi direktno na čistu drvenu površinu, kao i na predhodno obrađenu kvanim lanenim firnazjom. Preporučujemo i lakiranje ukrasnih drvenih predmeta koji su obojeni našom lazurom. Novo drvo mora biti suvo, čisto i dobro izbrušeno. Nanositi četkom, prskanjem ili umaknjem. Lak nanositi u 2 – 3 sloja u zavisnosti od obrađenosti površine i željenog sjaja. Svaki naredni sloj nanositi nakon 12h uz obavezno međuslojno brusenje.			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMEENE.			

Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
E-mail: www.nevenacolor.co.rs