

	Tehnička specifikacija proizvoda		Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX LAZUR				
OPSTI PODACI I NAMENA				
Nevenalux lazur je jednokomponentni transparentni premaz na bazi visoko kvalitetnih alkidnih veziva, transparentnih svetlo stabilnih pigmenata, voskova, razređivača UV absorbera i aditiva. Nevenalux lazur štiti drvo od uticaja vremena, dekorativno ga boji i oplemenjuje njegovu površinu. Drvetu daje prirodan izgled i ostavlja vidljivom njegovu strukturu. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Trajnost premaza zavisi od vrste drveta i od izloženosti vremenskim uticajima.				
TEHNIČKI PODACI				
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE				
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)		Ravan i bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)		18-20		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)		0,88– 0,9		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)		26 - 27		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)		A (f) 700		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA				
Izgled suvog filma: (Vizuelna)		Ravan, transparentan, mat		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)		8 - 12		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)		mat		
Razređivač		Uljani razređivač		
Izdarnost: m ² /l (SRPS H.C8. 050)		10-12		
Nijansa		12 standardnih nijansi po ton karti		
PAKOVANJA				
Pakovanja: 0,75l	Broj komada u kutiji 6	Broj kutija na paleti 110	Broj komada na paleti 660	
UPUTSTVO ZA RAD				
Nevenalux lazur nanositi četkom, sunđerom, umakanjem ili prskanjem na drvo koje treba da bude čisto, suvo i dobro izbrušeno u jednom ili dva sloja. Sledeći sloj naneti posle 12h. Za pranje alata koristiti uljani razređivač .				
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE				
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.				
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.				

»NEVENA COLOR« ,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs