

	Tehnička specifikacija proizvoda	Obrazac broj: IZ.13.10	
NEVENALUX LAK LAZURA			
OPSTI PODACI I NAMENA			
Nevenalux lak lazura je jednokomponentni transparentni premaz na bazi visoko kvalitetnih alkidnih veziva, transparentnih svetlo stabilnih pigmenata, voskova, razređivača UV absorbera i aditiva. Nevenalux lak lazura štiti drvo od uticaja vremena, dekorativno ga boji i oplemenjuje njegovu površinu. Drvetu daje prirodan izgled i ostavlja vidljivom njegovu strukturu. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Trajnost premaza zavisi od vrste drveta i od izloženosti vremenskim uticajima.			
TEHNIČKI PODACI			
KARAKTERISTIKE U STANJU ISPORUKE			
Izgled mokrog filma: (Vizuelna)	Ravan i bez čestica		
Viskozitet isporuke 20°C DIN 4 mm:s (SRPS EN ISO 2431)	40 – 45		
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	0,88– 0,92		
Procenat suvih materija: % (SRPS EN ISO 3251)	43 -45		
Sadržaj organsko isparljivih materija: (g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A (f) 700		
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA			
Izgled suvog filma: (Vizuelna)	Ravan, transparentan, srednjeg sjaja		
Vreme susenja: h (SPRS EN ISO 9117-1)	8 - 12		
Sjaj 60°: % (SRPS ISO 2813)	srednji sjaj		
Razređivač	Uljani razređivač		
Izdasnost: m ² /l (SRPS H.C8. 050)	10-12		
Nijansa	12 standardnih nijansi po ton karti		
PAKOVANJA			
Pakovanja: 0,75l 2.5	Broj komada u kutiji 6 4	Broj kutija na paleti 110 40	Broj komada na paleti 660 160
UPUTSTVO ZA RAD			
Nevenalux lak lazuru nanositi četkom, sunderom, umakanjem ili prskanjem na drvo koje treba da bude čisto, suvo i dobro izbrušeno u jednom ili dva sloja. Sledeći sloj naneti posle 12h. Za pranje alata koristiti uljani razređivač .			
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE			
36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.			
U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.			

»NEVENA COLOR« ,
 Djordja Stamenkovića b.b., 16000 Leskovac
 Centrala 016 234-420; Fax 016 234-420 ;
 E-mail: www.nevenacolor.co.rs