

	Tehnička specifikacija proizvoda	IZ.13.10
COOL WOOD STOP CRACK		
OPŠTI PODACI I NAMENA		
<p>COOL WOOD STOP CRACK je poseban premaz specijalno formulisan za zaštitu čela drvenih površina, a naročito drvenih greda koje se koriste za krovnu konstrukciju, od pucanja i prodora vode. Izrađena je od visokokvalitetne polimerne emulzije, pigmentata, punila i specijalnih aditiva. Odlikuje se visokom pokrivenošću, dobrom adhezijom na sve vrste drveta, brzim sušenjem i jednostavnom primenom. Ekološki je proizvod, na bazi vode, bez neprijatnog mirisa. Formira film koji usporava isparavanje vlage i tako reguliše brzinu sušenja drveta, istovremeno pruža hidrofobnu zaštitu od kiše, snega i vlage iz atmosfere.</p>		
TEHNIČKI PODACI		
Viskozitet isporuke 20°C, poaza (SRPS EN ISO 2884 -1)	>12	
Specifična težina: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.6-1.65	
Procenat suvih materija :% (SRPS EN ISO 3251)	60-65	
Sadržaj organsko isparljivih materija:(g/l) VOC (SRPS EN ISO 1189 -2)	A(g) max 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži 1 g/l	
Vreme susenja :h (SPRS EN ISO 9117-1)	Suvo za nanošenje sledećeg sloja posle 4-6 h	
POTROŠNJA		
3-4 m ² /kg u jednom sloja u zavisnosti od poroznost i upojnosti podloge.		
PAKOVANJE		
5 kg i 25 kg		
UPUTSTVO ZA RAD		
<p>Površina drveta na koju se nanosi mora biti čista, bez prašine, masnoće i drugih nečistoća. Drvo može biti sveže ili suvo.</p> <p>Pre upotrebe proizvod promešati i razrediti sa 10-15% vode. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem u dva sloja na sveže presečeno čelo drveta. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h.</p> <p>Optimalna radna temperatura je od +10 °C do +30 °C.</p> <p>Nakon upotrebe alat odmah oprati vodom.</p>		
ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE		
18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C.		
<p>U CILJU DOBROG RAZUMEVANJA KUPCA I PROIZVODJAČA OVAJ DOKUMENAT DAJE TEHNIČKE PODATKE I SMERNICE ZA STO BOLJU PRIMENU NAŠIH PROIZVODA. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NAŠOJ TEHNIČKOJ SLUŽBI. ZADRŽAVAMO PRAVO NA EVENTUALNE IZMENE.</p>		

"NEVENA COLOR" D.O.O.
Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs